

13節 ラッカーエナメル塗り (LE)

7.13.1 適用範囲

この節は、木部のラッカーエナメル塗りの塗替え及び新規に塗る場合に適用する。

7.13.2 ラッカーエナメル塗り

ラッカーエナメル塗りは表7.13.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

表7.13.1 ラッカーエナメル塗り

工 程	種別		塗料その他			商 品 名	塗付け量 (kg/m ²)
	A種	B種	規格番号	規格名称	種類		
下地調整	○(注)		7.2.2による。				
1 下塗り	○	○	JIS K 5533	ラッカー系シーラー	ウッド シーラー	—	0.10
2 研磨紙ざり	○	○	研磨紙P220～240				
3 中塗り (1回目)	○	○	JIS K 5535	ラッカー系下地塗料	ラッカー サーフェサ ー	—	0.14
4 中塗り (2回目)	○	○	JIS K 5535	ラッカー系下地塗料	ラッカー サーフェサ ー	—	0.14
5 研磨紙ざり	○	○	研磨紙P320～400				
6 上塗り (1回目)	○	○	JIS K 5531	ニトロセルロースラッカー	ラッカー エナメル	—	0.08
7 研磨紙ざり	○	○	研磨紙P320～400				
8 上塗り (2回目)	○	○	JIS K 5531	ニトロセルロースラッカー	ラッカー エナメル	—	0.08
9 上塗り (3回目)	○	—	JIS K 5531	ニトロセルロースラッカー	ラッカー エナメル	—	0.08

(注) 下地調整の種別は、塗料その他の欄による。