

11 節 ウレタン樹脂ワニス (UC)

18. 11. 1 適用範囲

この節は、木部のウレタン樹脂ワニス塗りに適用する。

18. 11. 2 ウレタン樹脂ワニス塗り

ウレタン樹脂ワニス塗りは表 18. 11. 1 により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

表 18. 11. 1 ウレタン樹脂ワニス塗り

工 程	種別		塗料その他		商 品 名	塗付け量 (kg/m ²)	
	A種	B種	規格番号	規格名称		1液形	2液形
	素地ごしらえ	○(注)1		18. 2. 2による。			
1 下塗り	○	○	JASS 18 M-301	1液形油変性 ^ホ リウレタン ワニス	—	0.05	—
			JASS 18 M-502	2液形 ^ホ リウレタンワニス	ニッペ [®] ファインウレタンU100 木部用クリヤー 塗料用シンナー A 5~10%	—	0.06
2 研磨紙ずり	○	○	研磨紙P 2 2 0 ~ 2 4 0				
3 中塗り	○	—	JASS 18 M-301	1液形油変性 ^ホ リウレタン ワニス	—	0.05	—
			JASS 18 M-502	2液形 ^ホ リウレタンワニス	ニッペ [®] ファインウレタンU100 木部用クリヤー 塗料用シンナー A 5~10%	—	0.06
4 研磨紙ずり	○	—	研磨紙P 2 4 0 ~ 3 2 0				
5 上塗り	○	○	JASS 18 M-301	1液形油変性 ^ホ リウレタン ワニス	—	0.05	—
			JASS 18 M-502	2液形 ^ホ リウレタンワニス	ニッペ [®] ファインウレタンU100 木部用クリヤー 塗料用シンナー A 5~10%	—	0.06

- (注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。
 2. 一般木部及びフローリングは、1液形とする。
 3. JASS 18 M-301 及びM-502 は、日本建築学会材料規格である。

※ ニッペ[®] ファインウレタンU100 木部用クリヤーは床・廊下・美術工芸品・床柱・カウンター・陳列棚などには使用しないでください。室内塗装される場合は乾燥が遅くなりますので、注意してご使用ください。