

13節 オイルステイン塗り (OS)

18.13.1 適用範囲

この節は、木部のオイルステイン塗りに適用する。

18.13.2 オイルステイン塗り

オイルステイン塗りは、表18.13.1による。

表18.13.1 オイルステイン塗り

工 程	塗料その他	商 品 名	塗付け量 (kg/m ²)
素地ごしらえ	汚れ及び付着力を除去する。		
1 1回目塗り	オイルステイン	—	0.03
2 ふき取り	全面白木綿布片でふき取る。		
3 2回目塗り	オイルステイン	—	0.03
4 ふき取り	全面白木綿布片でふき取る		