

5節 クリヤラッカー塗り (CL)

18.5.1 適用範囲

この節は、木部のクリヤラッカー塗りに適用する。

18.5.2 クリヤラッカー塗り

クリヤラッカー塗りは表18.5.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

表18.5.1 木部クリヤラッカー塗り

工 程	種別		塗料その他			商 品 名	塗付け量 (kg/m ²)
	A種	B種	規格番号	規格名称	種類		
素地ごしらえ	○(注)1		18.2.2による。				
1 下塗り	○	○	JIS K 5533	ラッカー系シーラー	ウッド シーラー	—	0.10
2 目止め	○	—	目止め剤				—
3 中塗り	○	—	JIS K 5533	ラッカー系シーラー	サジツ グシーラー	—	0.10
4 研磨紙ずり	○	○	研磨紙P220～240				
5 上塗り (1回目)	○	○	JIS K 5531	ニトロセルロースラッカー	木材用 クリヤラッ カ	—	0.10
6 研磨紙ずり	○	—	研磨紙P240～320				
7 上塗り (2回目)	○	—	JIS K 5531	ニトロセルロースラッカー	木材用 クリヤラッ カ	—	0.10
8 仕上げ 塗り	○	○	JIS K 5531	ニトロセルロースラッカー	木材用 クリヤラッ カ	—	0.09

- (注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。
2. 着色兼用目止めとする場合は、工程2を省略する。