

6節 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り (NAD)

18.6.1 適用範囲

この節は、屋内のコンクリート面、モルタル面等のアクリル樹脂系非水分散形塗料塗りに適用する。

18.6.2 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りは表18.6.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

表18.6.1 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り

工 程	種別		塗料その他		商 品 名	塗付け量 (kg/m ²)
	A種	B種	規格番号	規格名称		
素地ごしらえ	○(注)1		素地の乾燥を十分に行い、汚れ及び付着物を除去する。 (注)2、(注)3、(注)4			
1 下塗り	○	○	JIS K 5670	アクリル樹脂系非水分散形塗料	ニッパ°ケンエースG-II 塗料用シンナーA 0~10%	0.10
2 研磨紙張り	○	—	研磨紙P220~240			
3 中塗り	○	—	JIS K 5670	アクリル樹脂系非水分散形塗料	ニッパ°ケンエースG-II 塗料用シンナーA 0~10%	0.10
4 上塗り	○	○	JIS K 5670	アクリル樹脂系非水分散形塗料	ニッパ°ケンエースG-II 塗料用シンナーA 0~10%	0.10

(注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2. モルタル面の素地ごしらえは、表18.2.4によるB種とする。

3. コンクリート面の素地ごしらえは、表18.2.5によるB種とする。

4. 押出成形セメント板面の素地ごしらえは、表18.2.6によるB種とする。

* ニッパ°ケンエースG-IIは艶消しです。艶有り仕上げが必要な場合は「ニッパ°ケンエースG-IIグロス」をご使用ください。

* JIS K 5670 規格では下記商品も使用可能です。

●下塗り、中塗り、上塗り

・ ニッパ°ケンエースG-IIグロス

・ ニッパ°ケンエースGアクトII

*下塗り・中塗り・上塗りとも、同一商品をご使用ください。