

(n) 可とう形改修塗材RE

4. 6. 5 (n) 可とう形改修塗材RE 平たん状 (ローラー)

| 工 程                    | 塗料その他   |                    |           | 商 品 名  | 所要量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 塗 り 回<br>数 |
|------------------------|---|--------------------|-----------|--|-----------------------------|------------|
|                        | 規格番号  | 規格名称               | 種類        |  |                             |            |
| 既存塗膜等の除去及び下地処理<br>下地調整 | 既存塗膜の除去及び下地処理は、4. 6. 3による。<br>下地調整は、4. 6. 4による。<br>(コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板) |                    |           |  |                             |            |
| 1 主材                   | JIS A<br>6909   | 可とう形改修塗材<br>RE 主材  | —         | (1液・水系)<br>①DAN フィラーリフレックス<br>水道水 3~6%             | 0.3 以上                      | 1          |
| 2 上塗材                  | JIS A<br>6909   | 可とう形改修塗材<br>RE 上塗材 | 耐候形<br>1種 | (フッ素系・1液・水系)<br>※<br>①オーデフレッシュ F100Ⅲ<br>水道水 5~10%  | 0.25 以上                     | 2          |
|                        |   |                    | —         | (シリコン系・1液・水系)<br>①オーデフレッシュ Si100Ⅲ<br>水道水 5~10%     |                             |            |
|                        |   |                    | —         | (ウレタン系・1液・水系)<br>①オーデフレッシュ U100Ⅱ<br>水道水 5~10%      |                             |            |
|                        |   |                    | —         | (アクリル系・1液・水系)<br>ニッペ® DAN タイル<br>水性上塗<br>水道水 5~20% |                             |            |

※ オーデフレッシュ F100Ⅲの上塗材の1回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。

\*JIS A 6909 可とう形改修塗材REの規格では、下記の商品も使用可能です。

(①マーク品の組合せが、JIS A 6909 合格仕様となります。)

- 主材
  - ①DAN フィラーエポ (1液・水性)
- 上塗材
  - ・パワーオーデフレッシュ F (フッ素系・2液・水系)  
(上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)
  - ・スーパーオーデフレッシュ F (フッ素系・1液・水系)  
(上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)
  - ①ファイン4Fセラミック (フッ素系・2液・弱溶剤系)
  - ①ニッペ® ファインフッソ (フッ素系・2液・弱溶剤系)
  - ・パワーオーデフレッシュ Si (シリコン系・2液・水系)  
(上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)
  - ①スーパーオーデフレッシュ Si (シリコン系・1液・水系)  
(上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)
  - ①ニッペ® ファインシリコンフレッシュ (シリコン系・2液・弱溶剤系)
  - ①ニッペ® ファインSi (シリコン系・2液・弱溶剤系)
  - ①ニッペ® 弾性ファインウレタンU100 (ウレタン系・2液・弱溶剤系) (主材がDAN フィラーエポの場合)
  - ①ニッペ® ファインウレタンU100 (ウレタン系・2液・弱溶剤系) (主材がDAN フィラーリフレックスの場合)

\*既存塗膜の状態や下地の種類等により、主材塗りに先立って下塗材 (シーラー) が必要な場合もあります。  
(水性カチオンシーラー (透明・ホワイト)、ファイン浸透シーラー (透明・ホワイト) など)

(n) 可とう形改修塗材RE

4. 6. 5 (n) 可とう形改修塗材RE さざ波 (ローラー)

| 工 程                    | 塗料その他   |                    |            | 商 品 名   | 所要量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 塗 り 回<br>数 |
|------------------------|---|--------------------|------------|---|-----------------------------|------------|
|                        | 規格番号  | 規格名称               | 種類         |   |                             |            |
| 既存塗膜等の除去及び下地処理<br>下地調整 | 既存塗膜の除去及び下地処理は、4. 6. 3による。<br>下地調整は、4. 6. 4による。<br>(コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板) |                    |            |   |                             |            |
| 1 主材                   | JIS A<br>6909   | 可とう形改修塗材<br>RE 主材  | —          | (1液・水系)<br>①DAN フィラーリフレックス<br>水道水 0~3%            | 0.8 以上                      | 1          |
| 2 上塗材                  | JIS A<br>6909   | 可とう形改修塗材<br>RE 上塗材 | 耐候形<br>1 種 | (フッ素系・1液・水系)<br>※<br>①オーデフレッシュ F100Ⅲ<br>水道水 5~10% | 0.25 以上                     | 2          |
|                        |   |                    | —          | (シリコン系・1液・水系)<br>①オーデフレッシュ Si100Ⅲ<br>水道水 5~10%    |                             |            |
|                        |   |                    | —          | (ウレタン系・1液・水系)<br>①オーデフレッシュ U100Ⅱ<br>水道水 5~10%     |                             |            |
|                        |   |                    | —          | (アクリル系・1液・水系)<br>ニッパ DAN タイル<br>水性上塗<br>水道水 5~20% |                             |            |

※ オーデフレッシュ F100Ⅲの上塗材1回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。

\*JIS A 6909 可とう形改修塗材REの規格では、下記の上塗材も使用可能です。

- 主材
  - ①DAN フィラーエポ (1液・水性)
- 上塗材
  - ・パワーオーデフレッシュF (フッ素系・2液・水系)  
(上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)
  - ・スーパーオーデフレッシュF (フッ素系・1液・水系)  
(上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)
  - ①ファイン4Fセラミック (フッ素系・2液・弱溶剤系)
  - ①ニッパ ファインフッソ (フッ素系・2液・弱溶剤系)
  - ・パワーオーデフレッシュSi (シリコン系・2液・水系)  
(上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)
  - ①スーパーオーデフレッシュSi (シリコン系・1液・水系)  
(上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)
  - ①ニッパ ファインシリコンフレッシュ (シリコン系・2液・弱溶剤系)
  - ①ニッパ ファインSi (シリコン系・2液・弱溶剤系)
  - ①ニッパ 弾性ファインウレタンU100 (ウレタン系・2液・弱溶剤系) (主材がDAN フィラーエポの場合)
  - ①ニッパ ファインウレタンU100 (ウレタン系・2液・弱溶剤系) (主材がDAN フィラーリフレックスの場合)

\*既存塗膜の状態や下地の種類等により、主材塗りに先立って下塗材 (シーラー) が必要な場合もあります。  
(水性カチオンシーラー (透明・ホワイト)、ファイン浸透シーラー (透明・ホワイト) など)