

(a) 外装薄塗材 Si 仕上げ (砂壁状)

4. 6. 5 (a) 外装薄塗材 Si 砂壁状

工 程		塗料その他			商 品 名	所要量 (kg/m ²)	塗り回 数
		規格番号	規格名称	種類			
既存塗膜等の除去及び下地処理 下地調整		既存塗膜の除去及び下地処理は、4. 6. 3による。 下地調整は、4. 6. 4による。 (コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板)					
1	下塗材	JIS A 6909	外装薄塗材 Si 下塗材	—	(1 液・水系) ①ニッペ® 水性透明シーラー 水道水 100%	0. 1 以上	1
2	主材	JIS A 6909	外装薄塗材 Si 主材	—	(1 液・水系) ①ニッペ® シリカリシン 水道水 0～3%	1. 0 以上	1 ～ 2

*JIS A6909 外装薄塗材 Si の規格では、上記以外に下記の商品も使用可能です。

(①マーク品の組合せが、JIS A6909 適合仕様となります。)

●下塗材 (既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合があります。)

①ニッペ° 水性ホワイトシーラー (1 液・水系)

- ・ニッペ° 水性カチオンシーラー (透明・ホワイト) (1 液・水系)
- ・ニッペ° ファイン浸透シーラー (透明・ホワイト) (2 液・弱溶剤系)
- ・ニッペ° 浸透性シーラー (新) (2 液・溶剤系)
- ・ニッペ° 一液浸透シーラー (1 液・溶剤系)
- ・ニッペ° 1 液ファインシーラー (1 液・弱溶剤系)