

(a) 外装薄塗材 Si 仕上げ

15.5.6(a) 外装薄塗材 Si 砂壁状 (吹付け)

工 程	塗料その他			商 品 名	所要量 (kg/m ²)	塗 り 回 数
	規格番号	規格名称	種類			
下地調整	15.5.5による。					
1 下塗材	JIS A 6909	外装薄塗材 Si 下塗材	—	(1液・水系) ①ニッパ° 水性透明シーラー 水道水 100%	0.1以上	1
2 主材	JIS A 6909	外装薄塗材 Si 主材	—	(1液・水系) ①ニッパ° シリカリシン 水道水 0~3%	1.0以上	2

*JIS A6909 外装薄塗材 Si の規格では、上記以外に下記の商品も使用可能です。

(①マーク品の組合せが、JIS A6909 適合仕様となります。)

●下塗材 (下地の種類等により使用できない場合もあります。)

①ニッパ° 水性ホワイトシーラー (1液・水系)

- ・ニッパ° 水性カチオンシーラー (透明・ホワイト) (1液・水系)
- ・ニッパ° ファイン浸透シーラー (透明・ホワイト) (2液・弱溶剤系)
- ・ニッパ° 浸透性シーラー (新) (2液・溶剤系)
- ・ニッパ° 一液浸透シーラー (1液・溶剤系)
- ・ニッパ° 1液ファインシーラー (1液・弱溶剤系)