

(i) 外装厚塗材E

15.5.6(i) 外装厚塗材E 吹放し 凸部処理 (吹付け)

工 程	塗料その他			商 品 名	所要量 (kg/m ²)	塗 り 回 数	
	規格番号	規格名称	種類				
下地調整	15.5.5による。						
1	下塗材	JIS A 6909	外装厚塗材E 下塗材	—	(1液・水系) ①ニッパ° 水性カチオンシーラー 透明 無希釈	0.1以上	1
2	主材基層	JIS A 6909	外装厚塗材E 主材	—	(1液・水系) ①ニッパ° タルテックスタッコ 水道水 5~10%	1.5以上	1
3	主材模様	JIS A 6909	外装厚塗材E 主材	—	①ニッパ° タルテックスタッコ 水道水 0~5%	1.5以上	1
4	凸部処理	プラスチックローラーに塗料用シンナーAをつけて、主材模様吹き直後に凸部を押さえる。 (凸部処理の場合のみ実施)					
5	上塗材 ※1	—	—	—	(アクリル系・1液・水性) ニッパ° タルテック水性トップ つや一番 水道水 5~10%	0.3以上	2

※1. 適用は特記による。

*JIS A 6909 外装厚塗材Eの規格では、上記以外に下記の製品も使用可能です。

(①マーク品の組合せが、JIS A 6909 適合仕様となります。)

●下塗材 (下地の種類等により使用できない場合もあります。)

- ①ニッパ° 水性カチオンシーラー ホワイト (1液・水系)
 - ・ニッパ° 水性透明シーラー (1液・水系)
 - ・ニッパ° 水性ホワイトシーラー (1液・水系)
 - ・ニッパ° ファイン浸透シーラー (透明・ホワイト) (2液・弱溶剤系)
 - ・ニッパ° 浸透性シーラー (新) (2液・溶剤系)
 - ・ニッパ° 一液浸透シーラー (1液・溶剤系)
 - ・ニッパ° 1液ファインシーラー (1液・弱溶剤系)