

(q) 防水形複層塗材 E

15.5.6(q) 防水形複層塗材 E 凹凸模様 凸部処理 (吹付け)

工 程	塗料その他			商 品 名	所要量 (kg/m ²)	塗 り 回 数
	規格番号	規格名称	種類			
下地調整	15.5.5による。					
1	下塗材	JIS A 6909	防水形複層塗材 E 下塗材	—	(1液・水系) ①ニッパ° 水性カチオンシーラー 透明 無希釈	0.1以上 1
2	増塗材	JIS A 6909	防水形複層塗材 E 主材	—	(1液・水系) ①ニッパ° DAN タイル中塗 水道水 5~8%	0.9以上 1
3	主材基層	JIS A 6909	防水形複層塗材 E 主材	—	①ニッパ° DAN タイル中塗 水道水 5~8%	1.7以上 2
4	主材模様	JIS A 6909	防水形複層塗材 E 主材	—	①ニッパ° DAN タイル中塗 水道水 1~3%	0.9以上 1
5	凸部処理	プラスチックローラーに塗料用シンナーAをつけて、主材模様吹き直後に凸部を押さえる。 (凸部処理の場合のみ実施)				
6	上塗材	JIS A 6909	防水形複層塗材 E 上塗材	耐候形 1種	(フッ素系・1液・水系) ※ オーデフレッシュ F100Ⅲ 水道水 5~10%	0.25以上 2
				—	(シリコン系・1液・水系) ①オーデフレッシュ Si100Ⅲ 水道水 5~10%	
				—	(ウレタン系・1液・水系) ①オーデフレッシュ U100Ⅱ 水道水 5~10%	
—	(アクリル系・1液・水系) ①ニッパ° DAN タイル 水性上塗 水道水 5~20%					

※ オーデフレッシュ F100Ⅲの場合、上塗材 1 回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。

*JIS A 6909 防水形複層塗材 E の規格では、下記の商品も使用可能です。
(①マーク品の組合せが、JIS A 6909 適合仕様となります。)

●下塗材 (下地等の種類により使用できない場合もあります。)

- ①ニッパ° 水性カチオンシーラー ホワイト (1液・水系)
- ①ニッパ° ファイン浸透シーラー (透明・ホワイト) (2液・弱溶剤系)
- ①ニッパ° 浸透性シーラー (新) (2液・溶剤系)
- ①ニッパ° 一液浸透シーラー (1液・溶剤系)

●上塗材

- ・パワーオーデフレッシュ F (フッ素系・2液・水系)
(上塗材 1 回目塗りは、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)
- ・スーパーオーデフレッシュ F (フッ素系・1液・水系)
(上塗材 1 回目塗りは、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)
- ・ファイン4Fセラミック (フッ素系・2液・弱溶剤系)

- ④ニッパ° ファインフツソ (フッ素系・2液・弱溶剤系)
 - ・デュフロン4 F IIフレッシュ (フッ素系・2液・溶剤系)
(上塗材1回目塗りは、「デュフロン4 F IIソフト中塗」を塗装してください。)
 - ・パワーオーデフレッシュ Si (シリコン系・2液・水系)
(上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)
- ④ニッパ° スーパーオーデフレッシュ Si (シリコン系・1液・水系)
(上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)
- ④ニッパ° ファインシリコンフレッシュ (シリコン系・2液・弱溶剤系)
- ④ニッパ° ファイン Si (シリコン系・2液・弱溶剤系)
- ④ニッパ° 弾性ファインウレタンU100 (ウレタン系・2液・弱溶剤系)
 - ・ニッパ° 1液ファインウレタンU100 (ウレタン系・1液・弱溶剤系)
(ニッパ° 1液ファインウレタンU100 弾性添加剤を現場で添加し、ご使用ください。)

(q) 防水形複層塗材 E

15.5.6(q) 防水形複層塗材 E ゆず肌状 (ローラー仕上げ)

工 程	塗料その他			商 品 名	所要量 (kg/m ²)	塗り回 数	
	規格番号	規格名称	種類				
下地調整	15.5.5による。						
1	下塗材	JIS A 6909	防水形複層塗材 E 下塗材	—	(1液・水系) ①ニッパ° 水性カチオンシーラー 透明 無希釈	0.1以上	1
2	増塗材	JIS A 6909	防水形複層塗材 E 主材	—	(1液・水系) ①ニッパ° DAN タイル中塗 水道水 5~8%	0.9以上	1
3	主材基層	JIS A 6909	防水形複層塗材 E 主材	—	①ニッパ° DAN タイル中塗 水道水 5~8%	1.7以上	2
4	主材模様	JIS A 6909	防水形複層塗材 E 主材	—	①ニッパ° DAN タイル中塗 水道水 5~8%	0.9以上	1
5	上塗材	JIS A 6909	防水形複層塗材 E 上塗材	耐候形 1種	(フッ素系・1液・水系) ※ オーデフレッシュ F100Ⅲ 水道水 5~10%	0.25以上	2
				—	(シリコン系・1液・水系) ①オーデフレッシュ Si100Ⅲ 水道水 5~10%		
				—	(ウレタン系・1液・水系) ①オーデフレッシュ U100Ⅱ 水道水 5~10%		
—	—	(アクリル系・1液・水系) ①ニッパ° DAN タイル 水性上塗 水道水 5~20%					

※ オーデフレッシュ F100Ⅲの場合、上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ F100Ⅲ中塗」を塗装してください。

*DAN タイル中塗をローラー (多孔質ローラー) で塗装すると、仕上げの形状は「さざ波状」になります。細目のローラーを使用したり、希釈率を調整することによりゆず肌状の仕上げ形状に近づけることはできませんが、事前に仕上がりの確認を行ってください。

*JIS A 6909 防水形複層塗材 E の規格では、下記の商品も使用可能です。
(①マーク品の組合せが、JIS A 6909 適合仕様となります。)

- 下塗材 (下地等の種類により使用できない場合もあります。)
- ①ニッパ° 水性カチオンシーラー ホワイト (1液・水系)
- ①ニッパ° ファイン浸透シーラー (透明・ホワイト) (2液・弱溶剤系)
- ①ニッパ° 浸透性シーラー (新) (2液・溶剤系)
- ①ニッパ° 一液浸透シーラー (1液・溶剤系)
- 上塗材
 - ・パワーオーデフレッシュ F (フッ素系・2液・水系)
(上塗材1回目塗りは、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)
 - ・スーパーオーデフレッシュ F (フッ素系・1液・水系)
(上塗材1回目塗りは、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)

- ・ ファイン4Fセラミック (フッ素系・2液・弱溶剤系)
- ④ニッパ° ファインフツソ (フッ素系・2液・弱溶剤系)
- ・ デュフロン4FⅡフレッシュ (フッ素系・2液・溶剤系)
(上塗材1回目塗りは、「デュフロン4FⅡソフト中塗」を塗装してください。)
- ・ パワーオーデフレッシュSi (シリコン系・2液・水系)
(上塗材1回目塗りにには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)
- ④ニッパ° スーパーオーデフレッシュSi (シリコン系・1液・水系)
(上塗材1回目塗りにには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)
- ④ニッパ° ファインシリコンフレッシュ (シリコン系・2液・弱溶剤系)
- ④ニッパ° ファインSi (シリコン系・2液・弱溶剤系)
- ④ニッパ° 弾性ファインウレタンU100 (ウレタン系・2液・弱溶剤系)
- ・ ニッパ° 1液ファインウレタンU100 (ウレタン系・1液・弱溶剤系)
(ニッパ° 1液ファインウレタンU100 弾性添加剤を現場で添加し、ご使用ください。)