

## 9節 合成樹脂エマルジョンペイント塗り (EP)

### 18.9.1 適用範囲

この節は、コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等の合成樹脂エマルジョンペイント塗りに適用する。

### 18.9.2 合成樹脂エマルジョンペイント塗り

合成樹脂エマルジョンペイント塗りは表18.9.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。なお、天井面等の見上げ部分は、工程3を省略する。

表18.9.1 合成樹脂エマルジョンペイント塗り

工 程	種別		塗料その他			商 品 名	塗付け量 (kg/m <sup>2</sup> )
	A種	B種	規格番号	規格名称	種類		
素地ごしらえ	○(注)1		18.2.5、18.2.6又は18.2.7による。				
1 下塗り	○	○	JIS K 5663	合成樹脂エマルジョン シーラー	—	ニッパ <sup>®</sup> 水性透明シーラー 水道水100%	0.07
2 中塗り (1回目)	○	○	JIS K 5663	合成樹脂エマルジョン ペイント	1種	エコフラット70 水道水5~15%	0.10
3 研磨紙ざり	○	—	研磨紙P220~240				
4 中塗り (2回目)	○	—	JIS K 5663	合成樹脂エマルジョン ペイント	1種	エコフラット70 水道水5~15%	0.10
5 上塗り	○	○	JIS K 5663	合成樹脂エマルジョン ペイント	1種	エコフラット70 水道水5~15%	0.10

(注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2. 押出成形セメント板面の素地ごしらえは、表18.2.6によるB種とする。

●JIS K5663 合成樹脂エマルジョンシーラーでは下記商品も使用可能です。

- ・ ニッパ<sup>®</sup> 水性ホワイトシーラー
- ・ ニッパ<sup>®</sup> 水性カチオンシーラー (透明・ホワイト)
- ・ ニッパ<sup>®</sup> 水性シミ止めシーラーII

● JIS K5663 合成樹脂エマルジョンペイント 1種では下記商品も使用可能です。

- ・ Hi ビニレックスエコ70
- ・ ニッパ<sup>®</sup> 水性ケンエース
- ・ ニッパ<sup>®</sup> 水性ケンエースグロス (3分艶有り・5分艶有り)
- ・ オーデコートGエコ (艶消し・3分艶有り・5分艶有り)
- ・ エコフラット100 (JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンペイント 1種 相当) (社内試験で該当規格の性能を満たしています。)
- ・ ニッパ<sup>®</sup> オーデファインアクト (JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンペイント 1種 相当) (社内試験で該当規格の性能を満たしています。)
- ・ 清潔 WALL (JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンペイント 1種 相当) (社内試験で該当規格の性能を満たしています。)\*下塗りには「清潔 WALL 下塗」を塗装してください。
- ・ Hi ビニフレッシュセラ (JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンペイント 1種 相当 汚染除去性内装用シリコンエマルジョン系塗料) (社内試験で該当規格の性能を満たしています。)