

(3) 防水形外装薄塗材E

4. 6. 5 (3) 防水形外装薄塗材E 凹凸状（吹付け）

工 程		塗料その他			商 品 名	所要量 (kg/m ²)	塗り回 数
		規格番号	規格名称	種類			
既存塗膜等の除去及び下地処理 下地調整		既存塗膜の除去、下地処理及び下地調整は、4. 6. 3による。 既存コンクリート打放し・モルタル塗り仕上げ外壁等の下地調整は、4. 6. 4による。 (コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板)					
1	下塗材	JIS A 6909	防水形外装薄塗材 E 下塗材	—	(1 液・水系) ニッペ [®] 水性カチオンシーラー 透明 無希釈	0. 1 以上	1
2	増塗材 ※ 1	JIS A 6909	防水形外装薄塗材 E 主材	—	※ (1 液・水系) ニッペ [®] DAN シリコンセラ S 水道水 5～10%	0. 7 以上	1
3	主材基層	JIS A 6909	防水形外装薄塗材 E 主材	—	※ ニッペ [®] DAN シリコンセラ S 水道水 5～10%	1. 0 以上	1
4	主材模様	JIS A 6909	防水形外装薄塗材 E 主材	—	※ ニッペ [®] DAN シリコンセラ S 水道水 0～5%	0. 4 以上	1

※ ニッペ[®] DAN シリコンセラ S は、JIS 規格品ではありません。

※ 1. 増塗りは、出隅、入隅、目地部、開口部回り等にはけ又はローラーにより、端部に段差のないように塗り付ける。

上記以外に下記の商品も使用可能です。

●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合があります。）

- ・ ニッペ[®] 水性カチオンシーラー（ホワイト）（1 液・水系）
- ・ ニッペ[®] ウルトラシーラーⅢ（透明・ホワイト）（1 液・水系）
- ・ ニッペ[®] 一液浸透シーラー（1 液・溶剤系）
- ・ ニッペ[®] ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（2 液・弱溶剤系）
- ・ ニッペ[®] 浸透性シーラー（新）（2 液・溶剤系）
- ・ ニッペ[®] 1 液ファインシーラー（1 液・弱溶剤系）※

※新設の押出成形セメント板、GRC板などの場合は、ニッペ[®] 浸透性シーラー（新）、ニッペ[®] ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）を使用してください。

(3) 防水形外装薄塗材E

4. 6. 5 (3) 防水形外装薄塗材E さざ波状（ローラー）

工 程		塗料その他			商 品 名	所要量 (kg/㎡)	塗り回 数
		規格番号	規格名称	種類			
既存塗膜等の除去及び下地処理 下地調整		既存塗膜の除去及び下地処理は、4. 6. 3による。 下地調整は、4. 6. 4による。 (コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板)					
1	下塗材	JIS A 6909	防水形外装薄塗材 E 下塗材	—	(1 液・水系) ①ニッペ® 水性カチオンシーラー 透明 無希釈	0. 1 以上	1
2	増塗材 ※ 1	JIS A 6909	防水形外装薄塗材 E 主材	—	(1 液・水系) ①ニッペ® DAN シリコンセaler R 水道水 0～6%	0. 7 以上	1
3	主材基層	JIS A 6909	防水形外装薄塗材 E 主材	—	①ニッペ® DAN シリコンセaler R 水道水 0～6%	1. 0 以上	1
4	主材模様	JIS A 6909	防水形外装薄塗材 E 主材	—	①ニッペ® DAN シリコンセaler R 水道水 5～10%	0. 4 以上	1

※1. 増塗りは、出隅、入隅、目地部、開口部回り等にはけ又はローラーにより、端部に段差のないように塗り付ける。

※JIS A 6909 防水形外装薄塗材の規格では、上記以外に下記の商品も使用可能です。

(①マーク品の組合せが、JIS A 6909 適合仕様となります。)

●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）

①ニッペ° 水性カチオンシーラー（ホワイト）（1 液・水系）

①ニッペ° ウルトラシーラーⅢ（透明・ホワイト）（1 液・水系）

①ニッペ° 浸透性シーラー（新）（2 液・溶剤系）

①ニッペ° ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（2 液・弱溶剤系）

①ニッペ° 一液浸透シーラー（1 液・溶剤系）

・ ニッペ° 1 液ファインシーラー（1 液・弱溶剤系）※

●主材

①ニッペ° DAN フレッシュ R（1 液・水系）

※新設の押出成形セメント板、GRC板などの場合は、ニッペ° 浸透性シーラー（新）、ニッペ° ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）を使用してください。