

## 14節 木材保護塗料塗り (WP)

### 7.14.1 一般事項

この節は、屋内の木部の木材保護塗料塗りに適用する。

### 7.14.2 木材保護塗料塗り

木材保護塗料塗りは、表7.14.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

表7.14.1 木材保護塗料塗り

工 程	種別		塗料その他			商 品 名	塗付け量 (kg/m <sup>2</sup> )
	A 種	B 種	規格番号	規格名称	種類		
下地調整	○ (注)1		7.2.2による。				
1 下塗り	○	○	JASS 18 M-307	木材保護 塗料	—	—	0.10 (0.06) (注)3
2 上塗り (1回目)	○	○	JASS 18 M-307	木材保護 塗料	—	—	0.06 (0.06) (注)3
3 上塗り (2回目)	○	—	JASS 18 M-307	木材保護 塗料	—	—	0.06 (0.04) (注)3

- (注) 1. 下地調整の種別は、塗料その他の欄による。  
 2. JASS 18 M-307 は、日本建築学会材料規格である。  
 3. 塗装対象が新設木材の場合は、塗付け量を ( ) 内とする。