

5節 クリヤラッカー塗り (CL)

7. 5. 1 一般事項

この節は、木部で既存塗膜がクリヤラッカー塗りの塗替え及び新規に塗る場合に適用する。

7. 5. 2 クリヤラッカー塗り

クリヤラッカー塗りは表7. 5. 1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

表7. 5. 1 クリヤラッカー塗り

工 程	種別		塗料その他			商 品 名	塗付け量 (kg/m ²)
	A種	B種	規格番号	規格名称	種類		
下地調整	○(注)1.		7. 2. 2による。				—
1 目止め	○	—	目止め剤				—
2 下塗り	○	○	JIS K 5533	ラッカー系シーラー	ウッド シーラー	—	0.10
3 中塗り	○	—	JIS K 5533	ラッカー系シーラー	サジソ グシーラー	—	0.10
4 研磨紙ずり	○	○	研磨紙P 2 2 0～2 4 0				—
5 上塗り (1回目)	○	○	JIS K 5531	ニトロセルロースラッカー	木材用 クリヤ ラッカー	—	0.10
6 研磨紙ずり	○	—	研磨紙P 2 4 0～3 2 0				—
7 上塗り (2回目)	○	—	JIS K 5531	ニトロセルロースラッカー	木材用 クリヤ ラッカー	—	0.10
8 仕上げ塗り	○	○	JIS K 5531	ニトロセルロースラッカー	木材用 クリヤ ラッカー	—	0.09

(注) 1. 素地ごしらの種別は、塗料その他の欄による。

2. 木地(生地)仕上げ(色なし仕上げ)の場合は工程1を省略する。