

- (14) 複層塗材 S i 及び複層塗材 E は、次による。
- (ア) 材料の練混ぜは、(9) (7) 及び(13) (7) (b) による。
 - (イ) 下塗りは、(1) (イ) による。
 - (ウ) 主材塗りは、(13) (ウ) による。
 - (エ) 上塗りは、(13) (エ) による。

複層塗材 S i (凸部処理、凹凸状・吹付け) 工法例

工 程		塗料その他			日本ペイント 商品名	所要量 (kg/㎡)	塗り 回数
		規格 番号	規格名称	種類			
下地調整		15.6.5による。				—	—
1	下塗材	JIS A 6909	複層塗材 S i 下塗材	—	(1液・水系) ①水性透明シーラー 水道水 100%	0.1 以上	1
2	主材基層	JIS A 6909	複層塗材 S i 主材	—	①タイルラック シリカーSベースⅡ 水道水 0～3%	0.7 以上	1
3	主材模様	JIS A 6909	複層塗材 S i 主材	—	①タイルラック シリカーSベースⅡ 水道水 0～3%	0.8 以上	1
4	凸部処理	プラスチックローラーに塗料用シンナーAをつけて、主材模様 吹き直後に凸部を押さえる。(凸部処理の場合のみ実施)				—	—
5	上塗材	JIS A 6909	複層塗材 S i 上塗材	耐候形 1種	(フッ素系・1液・水系) オーデフレッシュ F100Ⅲ※ 水道水 5～10%	0.25 以上	2
					(シリコン系・1液・水性) ①オーデフレッシュ Si100Ⅲ 水道水 5～10%		
				—	(ウレタン系・1液・水系) ①オーデフレッシュ U100Ⅱ 水道水 5～10%		
				—	(アクリル系・1液・水系) ①タイルラック 水性トップつや一番 水道水 5～10%		

※オーデフレッシュ F100Ⅲの場合、上塗材1回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。

- * JIS A 6909 複層塗材 Si の規格では、上記以外に下記の商品も使用可能です。
(④マーク品の組合せが、JIS A 6909 適合仕様となります。)
- 下塗材 (既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。)
 - ① 水性ホワイトシーラー (1液・水系)
 - ① 水性カチオンシーラー (透明・ホワイト) (1液・水系)
 - ① ファイン浸透シーラー (透明・ホワイト) (2液・弱溶剤系)
 - ・ 浸透性シーラー (新) (2液・溶剤系)

●上塗材

- ・ **パワーオーデフレッシュ F**（フッ素系・2液・水系）
（上塗材1回目には、「**オーデフレッシュ共通中塗**」を塗装してください。）
- ・ **スーパーオーデフレッシュ F**（フッ素系・1液・水系）
（上塗材1回目塗りには、「**オーデフレッシュ共通中塗**」を塗装してください。）
- ・ **ファインDFセラミック**（フッ素系・2液・弱溶剤系）
- ・ **ファインフツ**（フッ素系・2液・弱溶剤系）
- ・ **パワーオーデフレッシュ Si**（シリコン系・2液・水系）
（上塗材1回目塗りには、「**オーデフレッシュ共通中塗**」を塗装してください。）
- ・ **スーパーオーデフレッシュ Si**（シリコン系・1液・水系）
（上塗材1回目塗りには、「**オーデフレッシュ共通中塗**」を塗装してください。）
- ・ **ファインシリコンフレッシュ II**（シリコン系・2液・弱溶剤系）
- ① **ファイン Si**（シリコン系・2液・弱溶剤系）
- ① **ファインウレタンU100**（ウレタン系・2液・弱溶剤系）
- ・ **1液ファインウレタンU100**（ウレタン系・1液・弱溶剤系）

複層塗材 Si（ゆず肌状・ローラー）工法例

工 程		塗料その他			日本ペイント 商品名	所要量 (kg/㎡)	塗り 回数
		規格 番号	規格名称	種類			
下地調整		15.6.5による。				—	—
1	下塗材	JIS A 6909	複層塗材 S i 下塗材	—	(1液・水系) ① 水性透明シーラー 水道水 100%	0.1 以上	1
2	主材基層	JIS A 6909	複層塗材 S i 主材	—	① タイルラック シリカーSベースⅡ 水道水 1～5%	1.0 以上	1
3	上塗材	JIS A 6909	複層塗材 S i 上塗材	耐候形 1種	(フッ素系・1液・水系) オーデフレッシュ F 1 0 0Ⅲ※ 水道水 5～10%	0.25 以上	2
					(シリコン系・1液・水性) ① オーデフレッシュ S i 1 0 0Ⅲ 水道水 5～10%		
				—	(ウレタン系・1液・水系) ① オーデフレッシュ U 1 0 0Ⅱ 水道水 5～10%		
					—		

※**オーデフレッシュ F100Ⅲ**の場合、上塗材1回目塗りには「**オーデフレッシュ共通中塗**」を塗装してください。

*JIS A 6909 複層塗材Siの規格では、上記以外に下記の商品も使用可能です。

(④マーク品の組合せが、JIS A 6909適合仕様となります。)

●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）

- ①**水性ホワイトシーラー**（1液・水系）
- ①**水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）**（1液・水系）
- ①**ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）**（2液・弱溶剤系）
- ・ **浸透性シーラー（新）**（2液・溶剤系）

●上塗材

- ・ **パワーオーデフレッシュ F**（フッ素系・2液・水系）
（上塗材1回目には、「**オーデフレッシュ共通中塗**」を塗装してください。）
- ・ **スーパーオーデフレッシュ F**（フッ素系・1液・水系）
（上塗材1回目塗りには、「**オーデフレッシュ共通中塗**」を塗装してください。）
- ・ **ファインDFセラミック**（フッ素系・2液・弱溶剤系）
- ・ **ファインフッソ**（フッ素系・2液・弱溶剤系）
- ・ **パワーオーデフレッシュ Si**（シリコン系・2液・水系）
（上塗材1回目塗りには、「**オーデフレッシュ共通中塗**」を塗装してください。）
- ・ **スーパーオーデフレッシュ Si**（シリコン系・1液・水系）
（上塗材1回目塗りには、「**オーデフレッシュ共通中塗**」を塗装してください。）
- ・ **ファインシリコンフレッシュ II**（シリコン系・2液・弱溶剤系）
- ① **ファイン Si**（シリコン系・2液・弱溶剤系）
- ① **ファインウレタンU100**（ウレタン系・2液・弱溶剤系）
- ・ **1液ファインウレタンU100**（ウレタン系・1液・弱溶剤系）

複層塗材E（凸部処理、凹凸状・吹付け）工法例

工 程		塗料その他			日本ペイント 商品名	所要量 (kg/㎡)	塗り 回数
		規格 番号	規格名称	種類			
下地調整		15.6.5による。				—	—
1	下塗材	JIS A 6909	複層塗材E 下塗材	—	(1液・水系) ①水性透明シーラー 水道水 100%	0.1 以上	1
2	主材基層	JIS A 6909	複層塗材E 主材	—	(1液・水系) ①タイルラック EMA-Sベース100K 水道水 1～3%	0.7 以上	1
3	主材模様	JIS A 6909	複層塗材E 主材	—	①タイルラック EMA-Sベース100K 水道水 1～3%	0.8 以上	1
4	凸部処理	プラスチックローラーに塗料用シンナーAをつけて、主材模様 吹き直後に凸部を押さえる。(凸部処理の場合のみ実施)				—	—
5	上塗材	JIS A 6909	複層塗材E 上塗材	耐候形 1種	(フッ素系・1液・水系) オーデフレッシュ F100Ⅲ※ 水道水 5～10%	0.25 以上	2
					(シリコン系・1液・水性) ①オーデフレッシュ Si100Ⅲ 水道水 5～10%		
				—	(ウレタン系・1液・水系) ①オーデフレッシュ U100Ⅱ 水道水 5～10%		
				—	(アクリル系・1液・水系) ①タイルラック 水性トップつや一番 水道水 5～10%		

※オーデフレッシュF100Ⅲの場合、上塗材1回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。

* JIS A 6909 複層塗材Eの規格では、上記以外に下記の商品も使用可能です。

(④マーク品の組合せが、JIS A 6909適合仕様となります。)

●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）

- ①水性ホワイトシーラー（1液・水系）
- ①水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）（1液・水系）
- ①ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（2液・弱溶剤系）
- ①浸透性シーラー（新）（2液・溶剤系）

●上塗材

- ・パワーオーデフレッシュF（フッ素系・2液・水系）
（上塗材1回目には、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
- ・スーパーオーデフレッシュF（フッ素系・1液・水系）
（上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
- ①ファインDFセラミック（フッ素系・2液・弱溶剤系）
- ①ファインフッソ（フッ素系・2液・弱溶剤系）
- ・パワーオーデフレッシュSi（シリコン系・2液・水系）
（上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
- ①スーパーオーデフレッシュSi（シリコン系・1液・水系）
（上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）

- ① **ファインシリコンフレッシュⅡ**（シリコン系・2液・弱溶剤系）
 ① **ファインS i**（シリコン系・2液・弱溶剤系）
 ① **ファインウレタンU100**（ウレタン系・2液・弱溶剤系）
 ・ **1液ファインウレタンU100**（ウレタン系・1液・弱溶剤系）

複層塗材E（ゆず肌状・ローラー）工法例

工 程		塗料その他			日本ペイント 商品名	所要量 (kg/㎡)	塗り 回数
		規格 番号	規格名称	種類			
下地調整		15. 6. 5による。				—	—
1	下塗材	JIS A 6909	複層塗材E 下塗材	—	(1液・水系) ① 水性透明シーラー 水道水 100%	0.1 以上	1
2	主材	JIS A 6909	複層塗材E 主材	—	(1液・水系) ① タイルラック EMA-Sベース100K 水道水 1～3%	1.0 以上	1
3	上塗材	JIS A 6909	複層塗材E 上塗材	耐候形 1種	(フッ素系・1液・水系) オーデフレッシュ F100Ⅲ※ 水道水 5～10%	0.25 以上	2
					(シリコン系・1液・水性) ① オーデフレッシュ Si100Ⅲ 水道水 5～10%		
				—	(ウレタン系・1液・水系) ① オーデフレッシュ U100Ⅱ 水道水 5～10%		
				—	(アクリル系・1液・水系) ① タイルラック 水性トップつや一番 水道水 5～10%		

※**オーデフレッシュF100Ⅲ**の場合、上塗材1回目塗りには「**オーデフレッシュ共通中塗**」を塗装してください。

* JIS A 6909 複層塗材REの規格では、上記以外に下記の商品も使用可能です。

(④マーク品の組合せが、JIS A 6909適合仕様となります。)

● 下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）

- ① **水性ホワイトシーラー**（1液・水系）
 ① **水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）**（1液・水系）
 ① **ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）**（2液・弱溶剤系）
 ① **浸透性シーラー（新）**（2液・溶剤系）

● 上塗材

- ・ **パワーオーデフレッシュF**（フッ素系・2液・水系）
 （上塗材1回目には、「**オーデフレッシュ共通中塗**」を塗装してください。）
 ・ **スーパーオーデフレッシュF**（フッ素系・1液・水系）
 （上塗材1回目塗りには、「**オーデフレッシュ共通中塗**」を塗装してください。）
 ① **ファインDFセラミック**（フッ素系・2液・弱溶剤系）
 ① **ファインフッソ**（フッ素系・2液・弱溶剤系）
 ・ **パワーオーデフレッシュS i**（シリコン系・2液・水系）
 （上塗材1回目塗りには、「**オーデフレッシュ共通中塗**」を塗装してください。）
 ① **スーパーオーデフレッシュS i**（シリコン系・1液・水系）
 （上塗材1回目塗りには、「**オーデフレッシュ共通中塗**」を塗装してください。）

- ① **ファインシリコンフレッシュⅡ**（シリコン系・2液・弱溶剤系）
- ① **ファインSi**（シリコン系・2液・弱溶剤系）
- ① **ファインウレタンU100**（ウレタン系・2液・弱溶剤系）
- ・ **1液ファインウレタンU100**（ウレタン系・1液・弱溶剤系）

(15) 可とう形複層塗材CEは、次による。

(ア) 材料の練混ぜは、(13)(ア)による。

(イ) 下塗りは、(1)(イ)による。

(ウ) 主材塗りは、次による。

(a) 吹付けの場合は、次による。

① 基層塗りは、(3)(エ)(a)による。

② 模様塗りは、(1)(ウ)(a)による。

③ 凸部処理は、(8)(ウ)(a)④による。

(b) ロールー塗りの場合、(1)(ウ)(b)による。

(エ) 上塗りは、(13)(エ)(b)による。