

1.2節 木材保護塗料塗り (WP)

1.8.12.1 一般事項

この節は、屋外の木部の木材保護塗料塗りに適用する。

1.8.12.2 木材保護塗料塗り

木材保護塗料塗りは表18.12.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

表18.12.1 木材保護塗料塗り

工 程	種別		塗料その他		日本ペイント 商品名	塗付け量 (kg/m ²)
	A種	B種	規格番号	規格名称		
素地ごしらえ	<input type="radio"/> (注) 1		18.2.2による。		—	
1 下塗り	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	JASS 18 M-307	木材保護塗料	—	0.06
2 上塗り (1回目)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	JASS 18 M-307	木材保護塗料	—	0.06
3 上塗り (2回目)	<input type="radio"/>	—	JASS 18 M-307	木材保護塗料	—	0.04

(注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2. JASS 18 M-307 は、日本建築学会材料規格である。