

5節 クリヤラッカー塗り (C L)

18.5.1 一般事項

この節は、屋内の木部のクリヤラッカー塗りに適用する。

18.5.2 クリヤラッカー塗り

クリヤラッカー塗りは表18.5.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

表18.5.1 クリヤラッカー塗り

工 程	種別		塗料その他			日本ペイント 商品名	塗付け量 (kg/m ²)
	A 種	B 種	規格 番号	規格名称	種類		
素地ごしらえ	<input type="radio"/>	(注) ¹	18.2.2による。			—	—
1 目止め	<input type="radio"/>	—	合成樹脂目止め剤			—	—
2 着色 ^{(注)²}	<input type="radio"/>	—	溶剤形着色剤（溶剤形ステイン）又は 油性染料着色剤（オイルステイン） ^{(注)²}			—	—
3 下塗り	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	JIS K 5533	ラッカー系 シーラー	ウッド シーラー	—	0.10
4 中塗り	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	JIS K 5533	ラッカー系 シーラー	サンジング シーラー	—	0.10
5 研磨紙 ずり	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	研磨紙P220～240			—	—
6 上塗り (1回目)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	JIS K 5531	ニトロセルロース ラッカー	木材用クリヤ ラッカー	—	0.10
7 研磨紙 ずり	<input type="radio"/>	—	研磨紙P240～320			—	—
8 上塗り (2回目)	<input type="radio"/>	—	JIS K 5531	ニトロセルロース ラッカー	木材用クリヤ ラッカー	—	0.10

(注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2. A種の場合、工程2の適用及び着色に用いる塗料の種類は、特記による。