

## 6 節 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り (NAD)

### 18.6.1 一般事項

この節は、屋内のコンクリート面、モルタル面等のアクリル樹脂系非水分散形塗料塗りに適用する。

### 18.6.2 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りは表 18.6.1 により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

表 18.6.1 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り

工 程	種別		塗料その他		日本ペイント 商品名	塗付け量 (kg/m <sup>2</sup> )
	A 種	B 種	規格 番号	規格名称		
素地 ごしらえ	○		モルタル面の素地ごしらえは、表18.2.4 による B種とする。 コンクリート面の素地ごしらえは、表18.2.5 によるB種とする。 押出成形セメント板面の素地ごしらえは、18.2.6 によるB種とする。			—
1 下塗り	○	○	JIS K 5670	アクリル樹脂非水分散形塗料	ケンエースG-II 塗料用シナーA 0~10%	0.10
2 研磨紙 ざり	○	—	研磨紙P220~240		—	—
3 中塗り	○	—	JIS K 5670	アクリル樹脂非水分散形塗料	ケンエースG-II 塗料用シナーA 0~10%	0.10
4 上塗り	○	○	JIS K 5670	アクリル樹脂非水分散形塗料	ケンエースG-II 塗料用シナーA 0~10%	0.10

(注) 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

\*ケンエースG-IIは艶消しです。艶有り仕上げが必要な場合は「ケンエースG-IIグロス」をご使用ください。

\*JIS K 5670規格では下記商品も使用可能です。

- 下塗り、中塗り、上塗り
- ・ケンエースG-IIグロス

\*下塗り・中塗り・上塗りと、同一商品をご使用ください。