

9 節 合成樹脂エマルションペイント塗り (E P)

18.9.1 一般事項

この節は、コンクリート面、押出成形セメント板面、モルタル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面等の合成樹脂エマルションペイント塗りに適用する。

18.9.2 合成樹脂エマルションペイント塗り

合成樹脂エマルションペイント塗りは表 18.9.1 により、種別は特記による。特記がなければ、B 種とする。なお、天井面等の見上げ部分は、工程 3 を省略する。

表 18.9.1 合成樹脂エマルションペイント塗り

工 程	種別		塗料その他			日本ペイント 商品名	塗付け量 (kg/m ²)
	A 種 類	B 種 類	規格 番号	規格名称	種類		
素地ごしらえ	<input type="radio"/> ^{(注) 1}		18.2.5、18.2.6 又は 18.2.7 による。			—	—
1 下塗り	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	JIS K 5663	合成樹脂エマルション シーラー	—	水性透明シーラー 水道水 100%	0.07
2 中塗り (1回目)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	JIS K 5663	合成樹脂エマルション ペイント	1 種	エコフラット 70 水道水 5~15%	0.10
3 研磨紙ざり	<input type="radio"/>	—	研磨紙 P 220~240			—	—
4 中塗り (2回目)	<input type="radio"/>	—	JIS K 5663	合成樹脂エマルション ペイント	1 種	エコフラット 70 水道水 5~15%	0.10
5 上塗り	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	JIS K 5663	合成樹脂エマルション ペイント	1 種	エコフラット 70 水道水 5~15%	0.10

(注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2. 押出成形セメント板面の素地ごしらえは、表 18.2.6 による B 種とする。

● JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラーの規格では、下記商品も使用可能です。

- ・ 水性ホワイトシーラー
- ・ 水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）
- ・ 水性シミ止めシーラーⅡ

● JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1 種の規格では、下記商品も使用可能です。

- ・ Hi ピニレックスエコ 70
- ・ 水性ケンエース
- ・ 水性ケンエースグロス（7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り）
- ・ オーデコート G エコ（5分つや有り・3分つや有り・つや消し）
- ・ エコフラット 100（相当※）
- ・ Hi ピニフレッシュセラ（相当※）

※社内試験で該当規格の性能を満たしています。