



***** 油性さび止め塗料の防錆性能について *****

油性さび止め塗料(2種)の種類によっては防錆性が異なります。たとえばJIS K 5625 (シアナミド鉛さび止め塗料)はJIS K 5621(一般さび止め塗料)よりも良好です。しかし、上塗としてアルキッド系塗料(合成樹脂調合ペイント)を塗布しますと合計膜厚の影響が強くなるため、さび止めの種類の差はあまりなくなります。



『工業材料および製品の耐候性に関する調査研究
(昭和50年3月 日本ウェザリングテストセンター)』より抜粋