



★naxマルチ ウレタン硬化促進剤スーパー

特化則対応

用途・特長	naxクリヤーシリーズ、naxウレタンプラサフやnaxネオウレタンエコなど、ウレタン系塗料の硬化性アップのため共通して使える促進剤です。 1. 規定量の範囲内で添加量を変えることにより硬化速度を調整できます。 2. 塗膜性能を低下させることなく、硬化反応を早めることができます。
容 量	150cc

■使用方法

- ①ハードナー、シンナーを加えて粘度調整した後の塗装直前の塗料に適量を添加し、よくかくはんしてください。早めに添加すると塗料は増粘します。
- ②マルチウレタン硬化促進剤スーパーの添加量は、塗料原液（ハードナー・シンナー混入前）1,000gに対して次表の割合です。

全塗装の場合

1cc以下

部分補修の場合

2cc以下

- ③規定量以上加えると、仕上がり肌・光沢が悪くなり、塗膜の耐候性・ポットライフも低下するので、入れすぎないように注意し、所定のスポイトを使って適正量を添加してください。
- ④マルチウレタン硬化促進剤スーパーは「促進剤」であって、硬化剤ではありません。所定の硬化剤は必ず正しく混入してください。
- ⑤naxソフトナーファイブを混入するウレタンバンパー塗装時にも同じ基準で添加できます。

★naxハジキ止めZ

特化則対応

用途・特長	naxスベリオやニップアクリルなどの上塗り塗装時に、ワックス・ゴミ・ほこりや異物によって発生するはじきやクレタリングの防止に効果を発揮する添加剤です。
容 量	30cc

■使用方法

- ①粘度調整した塗料（塗料ベース+ハードナー+シンナー）1Lに対して0.4～0.7ccの割合で添加し、十分によくかくはんしてください。
- ②本品を加えた場合、1回あたりの塗装はやや薄めにしてください。一度に厚吹きすると、肌あれやメタリックの分散が悪くなって黒っぽく見えることがあります。
- ③本品を入れすぎると、微粒化が悪くなる、肌荒れが起きやすい、メタルむらが出やすくなるなどの悪影響があります。

添加剤

添加剤各種

★naxイーキューブアクチベーター（強化剤）

特化則対応

用途・特長	naxイーキューブアクチベーターは、内板塗装においてクリヤー塗装を省略する時に使用するアドミラアルファ・アドミラアルファe ³ ・レアル専用の添加剤です。 1. アクチベーターを10%添加することにより、ボンネットやトランクなどの内板部の密着性などの塗膜性能が向上します。 2. 内板塗装の作業時間を大幅に短縮できます。 3. 特化則対応。
容 量	1L（ロケット缶）
ポットライフ	10℃×6時間、20℃×4時間、30℃×2時間

■注意事項

- ①残った塗料は、元の缶に戻さないでください。
- ②アクチベーター混入後は、ポットライフ内でご使用ください。（ポットライフが過ぎた塗料を使用すると、トラブルが発生します。）
- ③外板部は、従来通りクリヤー塗装が必要です。

★naxアドミラカラーベース添加剤（3CP専用）

特 長	1. naxアドミラアルファの3コートホワイトパール色のカラーベースに10%添加することにより、隠ぺい力が向上し、塗装回数の低減が図れます。 2. 調色配合はそのまま活用できます。
容 量	1L（ロケット缶）
ポットライフ	10℃×15時間、20℃×10時間、30℃×7時間、40℃×5時間

■使用方法

調色塗料（ホワイト系カラーベース）に対し10%添加して使用します。

アドミラアルファ塗料（カラーベース）	100
アドミラカラーベース添加剤	10
アドミラシンナー	60～80

※添加した塗料にはポットライフがあります。
※アドミラアルファ以外の塗料には使用できません。

■注意事項

- ①残った塗料は、元の缶に戻さないでください。
- ②カラーベース添加剤混入後は、ポットライフ内でご使用ください。（ポットライフが過ぎた塗料を使用すると、トラブルが発生します。）
- ③カラーベース添加剤は、使用後必ず中フタをしてから冷暗所に保管してください。
- ④添加剤を混入すると乾燥してもカラーベースに光沢が残るため、指の腹で軽く塗膜を撫でてスリ跡が残らない程度の指触乾燥を確認してから塗り重ねてください。

★naxスペリオ2Kメタルフィックス

特長	1. アルミの並びが良くなり、吹きむらが減少するので、経験の浅い作業でも安心して塗装作業ができます。 2. メタルむらが出にくいので、ほかし塗装も良好です。
色相／容量	乳白色／0.8kg

■使用方法

①調合比率

naxスペリオ2KR調色品100部に対してnaxスペリオ2Kメタルフィックスを15%の割合で添加します。ハードナーは、naxスペリオ2Kメタルフィックスを加えた塗料に対して10%添加してください。

naxスペリオ2KR調色品	100	⇒	メタルフィックスを加えた塗料	100
naxスペリオ2Kメタルフィックス	15		ハードナー	10

②色相調整

naxスペリオ2Kメタルフィックスを添加すると若干色相が変わる場合があります。

naxスペリオ2Kメタルフィックスを添加した塗料は、実際に塗装する前に色相確認をおこない、必要に応じ微調色をおこなってください。

■注意事項

- ①naxスペリオ2Kメタルフィックスの添加量は、15%を基本とします。不足するとメタルむら抑制機能が十分発揮されません。また、過剰に添加すると色透け、肌荒れ、乾燥不良などの原因になることがあります。
- ②naxスペリオ2Kメタルフィックスは、添加前にアジテーターカバーなどを使って、よくかくはんしてください。
- ③naxスペリオ2Kメタルフィックスを添加した場合も、むら取り工程を省くとメタルむらが残ることがあるので、最後は必ずむら取り塗装をおこなってください。

★naxイーキューブメッキ調添加剤

特化則対応

特長	トヨタ1F1などに使用するリアルとアドミラアルファe ³ 仕様の両方に使用できる添加剤です。特化則対応。
容量	1L