



★naxマルチボカシ剤／マルチボカシ剤（速乾形） 特化則対応

特長	<ol style="list-style-type: none"> 1. naxスベリオ、naxマルチ各種トップクリヤーなどによるタッチアップ塗装時の周辺ぼかし部分をシンナー吹きでの代わりに使用することで、光沢を落とすことなく肌づくりもやりやすくなります。 2. 速乾形は、冬場、低温時に最適です。
容量	4L

■使用方法

- ①ボカシ剤を塗装する異なる周辺の旧塗膜はnaxコンパウンド細目または極細目であらかじめポリッシュしてください。
- ②エナメルあるいはクリヤーを塗装したスプレーガンを洗わずに、塗料を少し残した状態にマルチボカシ剤を加えてかくはんし、エナメルあるいはクリヤー塗装後すぐぼかし部に吹き付けます。

■注意事項

マルチボカシ剤を単独で吹き付けると、後日に塗膜トラブルを生じることがあります。必ず上記の使用方法に従ってお使いください。

★naxアドミラルファe³グラデーター（ぼかし剤）

特長	<ol style="list-style-type: none"> 1. シルバーメタリックなどのぼかし際の黒ずみの発生を抑え滑らかな仕上がりを実現します。 2. メタリックベース塗装時のぼかし際のなじみを良くします。 3. 滑らかなぼかし塗装ができるため、仕上がりが外観が向上します。
容量	0.8kg

※アドミラルファe³グラデーターはe³仕様と従来仕様の両方に使用できます。

■使用方法

- ①添加量
色決め後のぼかし工程で、希釈塗料に対して30～50%添加して使用します。
- ②塗装要領
色決め部分より広めに2～3回塗装し、メタリックを整えて、滑らかにぼかし塗装をおこないます。

■注意事項

- ①グラデーター添加により若干の色変化が起こります。グラデーターを使用する場合、調色時に添加する量を入れ、最終の色確認をしてください。
- ②残った塗料は、元の缶に戻さないでください。
- ③開缶後はnaxアジテーターカバーの使用をおすすめします。