

★naxマルチ艶消剤

特長	<ol style="list-style-type: none"> 1. ウレタン塗料専用のつや消し剤は、naxスペリオR、マイティラックG-II、ニッペマイティラック (10:1)、ネオウレタンエコは、添加の場合、共通して使用でき、手かくはんで簡単に混ざります。 2. マルチ艶消剤自体がアクリルウレタン樹脂を使用しておりハードナーと反応して塗膜を形成します。 3. 密着性、耐久性などの点で塗膜性能を損なうことはありません。
容量	16kg・3.6kg

※特化則対応から外れます。

■使用方法

- ①使用前に艶消剤をよくかくはんし、塗料に混入後も十分に混ぜ合わせてからろ過し、塗装してください。
- ②艶消剤の混入量は、[塗装ベース100]に対して、次の表の割合を目安にしてください。

つやの目安 適用塗料	七分つや有り	五分つや有り	三分つや有り	つや消し
スペリオR				
ニッペマイティラック (10:1)	10~20%	25~35%	40~50%	60~70%
マイティラックG-II	20~30%	35~45%	50~60%	65~75%

- ③ [塗料+艶消剤]の量に対して各専用のハードナーを、スペリオR、ニッペマイティラック (10:1) は10:1、マイティラックG-IIは4:1の割合で混入してください。
- ④ 塗料比で75%以上の艶消剤を混入することは避けてください。



★nax洗淨用100シンナー (2石)

特長	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第2石油類該当品です。消防法の指定数量計算で、第1石油類品の5分の1に換算される第2石油類該当品なので、危険物管理の負担を低減できます。 2. 強い刺激臭がありません。洗淨用シンナーとして一般に使われている再生シンナーと異なり、不純物を含まないため、強い刺激臭がありません。 3. 溶解力が強力です。N1500シンナーと同レベルの溶解力です。
容量	16L

■注意事項

あくまで洗淨用シンナーであり、塗料を希釈するものではありません。