

上塗塗料

ニッペマイティラック (10 : 1)

ニッペ

マイティラック (10 : 1)



MIGHTYLAC

特 長	1. 速乾性です。 2. 光沢、肉持ちが良く、耐久性に優れています。 3. 塗装作業性に優れています。 4. 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級区分☆☆☆☆。 日塗工登録品です。(No.NO2311)
色 相	各色 (別表参照)
*容 量	16kg・3.6kg
ハードナー	ニッペマイティラック(10:1)ハードナー各種…3.6kg・1.6kg
希 釈 剤	ニッペマイティラック(10:1)シンナー各種…16L

*各容量は原色により設定のない場合があります。

標準塗装条件

混 合 比	塗料液 : 硬化剤 = 10 : 1 (重量比)
希 釈 率 (外割wt%)	20 ~ 80 (ソリッド) 50 ~ 120 (メタリック)
乾燥条件 (23℃)	指触乾燥 : 10分 硬化乾燥 : 5時間以上 強制乾燥 : セッティング10分 60 ~ 80℃×30分以上
可使時間	20℃×8時間以内
膜 厚	30 ~ 60μm (ソリッド) 15 ~ 25μm (メタリック) +30 ~ 40μm (クリアー)