

クリアー

nax イージス (3:1) RSクリアー

nax イージス (3:1) RSクリアー

最速硬化 美肌



速さを極めた次世代クリアー

◇ウルトラハードナー仕様

★naxイージス (3:1) RSクリアー

特化則対応

特長	1. 50℃×15分 (60℃×10分) でポリッシュできる最速硬化タイプのクリアーです。 2. 肌伸びが良く平滑に仕上がるため、作業性が向上します。 3. 特化則対応、PRTR対応、第2石油類で管理が容易です。 4. 各種ベースコートの上へオールマイティーに塗装可能です。	
容量	16L	
ハードナー	naxウルトラハードナー各種	
シンナー	naxマルチウレタンシンナー NEO各種 (別表参照) naxマルチウレタンシンナー各種 (別表参照) 標準希釈率5~15%	
乾燥	指触乾燥	20℃×10分
	ポリッシュ可能	50℃×15分以上 (60℃×10分以上) 20℃×2.5時間以上

樹脂部品仕様	クリアー	バンパー用 ハードナー	シンナー
バンパー用 ハードナー仕様	100	40	5~15

※naxイージス (3:1) RSクリアーにはソフトナーファイブは使用できません。