

## クリヤー

naxマルチエコ (5 : 1) 40ハイポクリヤー

# naxマルチエコ(5:1) 40ハイポクリヤー



◇ウルトラハードナー仕様

### ★naxマルチエコ (5 : 1 ) 40ハイポクリヤー

特化則対応

特長	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乾燥直後から24時間後まで、優れたポリッシュ性を維持します。</li> <li>2. 特殊樹脂の採用で、肌落ちが良く、高外観の仕上がりが得られます。</li> <li>3. 塗装時のなじみが優れているため、大面積塗装にも最適です。</li> <li>4. 特化則対応、第2石油類、PRTR対応型のため、管理が容易です。</li> <li>5. スポット塗装、ブロック塗装、全塗装のいずれにも最適です。</li> </ol>	
容量	16L	
ハードナー	naxウルトラハードナー各種	
シンナー	naxマルチウレタンシンナー NEO各種 (別表参照) naxマルチウレタンシンナー各種 (別表参照) 標準希釈率0~20%	
乾燥	指触乾燥	20℃×10分
	ポリッシュ可能	60℃×15分以上 20℃×8時間以上

樹脂部品仕様	クリヤー	ソフトナー ファイブ	ウルトラ ハードナー	バンパー用 ハードナー	シンナー
ソフトナー ファイブ仕様	100	20	24	—	0~20
バンパー用 ハードナー仕様	100	—	—	25	0~20