

# naxマルチ(8:1) 80ネオアルバクリヤー



★naxマルチ(8:1)80ネオアルバクリヤー／(8:1)80ネオアルバクリヤーS<夏用>

特長	1. ゴミがつきにくい最速指触設計です。 2. 新紫外線吸収剤を配合し、高品質を実現しています。 3. 高外観仕上げが可能です。	
容量	16L、4L	
ハードナー	naxウルトラハードナー各種	
	naxマルチ(10:1)ハードナー各種	
	ウルトラハードナーは(8:1)仕様で、マルチ(10:1)ハードナーは(10:1)仕様で、それぞれご使用ください。	
シンナー	naxマルチウレタンシンナー NEO各種 (別表参照) naxマルチウレタンシンナー各種 (別表参照) 標準希釈率10~20%	
乾燥	指触乾燥	20℃×5分
	ポリッシュ可能	60℃×15分以上 20℃×4時間以上

樹脂部品仕様		クリヤー	ソフトナー ファイブ	ウルトラ ハードナー	マルチ ハードナー	バンパー用 ハードナー	シンナー
ソフトナー ファイブ仕様	8:1仕様	100	20	20	—	—	10~20
	10:1仕様	100	20	—	18	—	10~20
バンパー用 ハードナー仕様		100	—	—	—	25	10~20