

クリヤー

naxマルチウレタンシンナー NEO各種



★naxマルチウレタンシンナー NEO各種

特化則対応

温度	品名	特長	容量
低温 ↑	naxマルチ#5 スーパークイックウレタンシンナー NEO	冬季低温時用	16L 4L
	naxマルチ#10 クイックウレタンシンナー NEO	冬季用	16L 4L
	naxマルチ#20 スタンダードウレタンシンナー NEO naxマルチ#20 スタンダードウレタンシンナー NEO (2石)	標準タイプ	16L 4L
高温 ↓	naxマルチ#30 スロウウレタンシンナー NEO	夏季用	16L 4L
	naxマルチ#40 スーパースロウウレタンシンナー NEO	夏季高温時用	16L 4L

◇気温に応じた専用希釈剤またはシンナーを使用してください
塗装の仕上がりの良し悪しの大半は、使用するシンナーの選択と使い方によります。

上手な塗装 の秘訣

- ①希釈剤またはシンナーは必ず所定の専用品を使う。
- ②塗装時の気温に応じた番手を選ぶ。
- ③各工程に応じた割合での希釈剤またはシンナー希釈をおこなって、適正な粘度で塗装する。

蒸発が速すぎる場合

→→→ 肌割れ、わき、ピンホールの原因となります。

蒸発が遅すぎる場合

→→→ たれ、流れ、メタル泳ぎ、乾燥不良の原因となります。