



### ★naxパテ クルツバンパー用

PPプライマー不要!! 密着性とヘラ付け性に優れたポリパテ

特長	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理が不要。</li> <li>2. 硬化乾燥性に優れています。</li> <li>3. 自動車プラスチック部品とそのエッジの密着性に優れています。</li> <li>4. ヘラ付け性、仕上がり性に優れた薄付けポリパテ。</li> </ol>
容量	主剤／780g、専用ハードナー／20g
色相	ハードナー混合時／グリーン
ハードナー	naxパテ クルツバンパー用ハードナー (20g)
種類	オールシーズン対応
膜厚	3mm程度

※専用ハードナーとなります。

	温度	厚さ (3mm)
ポットライフ	20℃	4～6分
研磨可能時間	20℃	30～40分
強制乾燥時間	60℃	5分