

# プラサフ

## ラッカープラサフ



### ★naxプラサフ EXアルファ

特長	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 密着性、耐ブリストア性に優れているので、安心して使用できます。(防錆鋼板対応型)</li><li>2. 乾燥が速く研ぎやすいので、研磨作業性が向上します。</li><li>3. 吸い込みが少なく、プラサフ肌を残さないで、仕上がり向上に役立ちます。</li><li>4. ダストの飛散が少なく、ぼかし際がなめらかに仕上がるので、タッチアップの塗装に適しています。</li></ol>
色相／容量	淡いグレー／4kg
シンナー	ニッペ1500または2500シンナー、標準希釈率50～100%
乾燥	20℃×1時間以上、または60℃×20分以上

### ★naxプラサフ シールグレー

特長	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 上塗りの吸い込みが少なく、下地へのシール効果大きい。</li><li>2. トマリ、乾燥・研磨性が良いので、作業性向上に役立ちます。</li><li>3. 耐水性・耐ブリストア性に優れ、安心して使えます。</li></ol>
色相／容量	薄いグレー／16kg・4kg
シンナー	ニッペ1500または2500シンナー、標準希釈率40～60%
乾燥	20℃×1時間以上、または60℃×20分以上